

Penoglas 2K01

Двухкомпонентное полиуретановое связующее покрытие (праймер) для наружного применения.

Область применения: 2К полиуретановый праймер. Является обеспыливающим и связующим праймером на рыхлых и пористых основаниях. Используется для устранения недостатков основания, придания ему прочности, устранения трещин, заполнения мелких пор и улучшения адгезии к финишному покрытию.

Характеристики компонентов

	Значение	Единица измерения
A	Плотность	0,99
	Вязкость	1350
	Срок хранения	6
B	Плотность	1,23
	Вязкость	200
	Срок хранения	6

Параметры переработки

	Значение	Единица измерения
Температура компонентов	20...30	°C
Соотношение компонентов A:B	100:84	массовые части
Время свободного схватывания при +23°C	30	мин
Полное отверждение	24	час
Расход (в качестве праймера)	0,5...1	кг/м ²
Расход (в качестве полиуретанового связующего)	3,5...5	кг/м ²

Физико-механические показатели

	Значение	Единица измерения
Твердость	85	по Шору D
Удлинение при разрыве	40	%
Прочность на разрыв	40	Н/мм ²
Диапазон рабочих температур	от -30 до +100	°C

Примечание: Полиольный компонент А перед использованием должен быть перемешан в течение 10 ~ 15 минут при помощи пригодной лопастной мешалки.